



Pflege-Öl

Dekoratívno ulje za terase i drveni vrtni namještaj na osnovi otapala




Ton boje	Raspoloživost			
	Broj komada na paleti	672	200	96
	Veličina/Količina	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	5 l
	Pakiranje - tip	Kanta W	Kanta W	Kanta W
	Oznaka za narudžbu pakiranja	01	03	05
	Broj proizvoda			
duglazija	2645	■	■	■
bezbojna	2652	■	■	■
tikovina	2653	■	■	■
ariš	2654	■	■	■
bangkirai	2655	■	■	■
intenzivna bangkirai	2598	■	■	■
intenzivna antracitno siva	2599	■	■	■
Posebne nijanse boje*	2656		■	■
*Minimalna narudžba 5 l				

Potrošnja

Ovisno o upojnosti drva, 60 - 80 ml/m² po radnom koraku
Kod obnove je dovoljan jedan premaz.



Područja primjene



- Za drvo u zatvorenim prostorima i na otvorenom
- Za dimenzijski stabilne i ograničeno dimenzijski stabilne drvene elemente
- (Vrtni) namještaj i drvene terase
- npr. tikovina, bankirai, massaranduba, iroko, hrast, ariš i duglazija
- Termo drvo
- Za WPC ploče, bambus, rezist, preporučujemo ulje WPC-Imprägnier-Öl

Svojstva



- Vodoodbojna
- Otporno na vremenske uvjete i regulira vlagu
- Štiti drvo od isušivanja
- Pigmentirane varijante štite od sivila
- Blijantni tonovi
- Intenzivni tonovi boja za ujednačeno bojenje
- Jednostavna obrada
- Naknadna obrada bez brušenja

Podaci o proizvodu

Vezivo	laneno ulje
Gustoća (20 °C)	0,85 g/cm ³
Miris	Karakterističan
Stupanj sjaja	Mat

Navedene vrijednosti predstavljaju uobičajena svojstva o proizvodu i nisu obvezne specifikacije o proizvodu

Certifikati

➤ **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**



Priprema za obradu

■ Zahtjevi za podlogu

Dimenzijski ograničeno stabilni ili nestabilni drveni elementi: vlaga drva maks. 18%

■ Pripreme

Kako bi se spriječio proces usporenog sušenja kod drva koje je bogato sastojcima, drvo bi prije početka obrade nekoliko tjedana trebalo izložiti vremenskim uvjetima ili očistiti sredstvom Holz-Tiefenreiniger.

U potpunosti odstranite prljavštinu, masnoću i stare premaze koji stvaraju film sredstvom Holz-Tiefenreiniger. Prije prvog radnog koraka temeljito izbrusite blanžane drvene površine kako biste osigurali dobro prijanjanje i ujednačenu boju. Uklonite svu prašinu od brušenja.

Posivjele drvene površine očistite sredstvom Holz-Entgrauer.

Alge odstranite sredstvom Grunbelag-Entferner. (*Pažljivo koristite biocidne proizvode. Prije upotrebe uvijek pročitajte uputu na etiketi i informacije o proizvodu!.)

Drvo na otvorenom koje treba zaštititi od truleži i plavila prethodno obradite prikladnim sredstvom za zaštitu drva* (*Pažljivo koristite biocidne proizvode. Prije upotrebe uvijek pročitajte upute na etiketi i informacije o proizvodu!).

Obrada



■ Uvjeti obrade

Temperatura materijala, okoline i podloge: najmanje +5 °C do maksimalno +30 °C.

Dobro promiješajte materijal.

Premažite.

Ako je moguće, prilikom nanošenja prvog premaza premažite drvo sa svih strana (drvene daske za terasu).

Nanesite materijal kistom za lazure, kistom za premazivanje površina ili (pamučnom) krpom u smjeru vlakana.

Materijal koji se nije upio nakon najviše 30 minuta odstranite suhim kistom ili krpom.

Nakon sušenja (oko 12 sati) nanesite drugi premaz.

Obradujte povezane površine samo materijalom s istim brojem šarže (materijal iz različitih šarži prethodno međusobno pomiješajte), budući da inače može doći do malih razlika u boji, sjaju i strukturi.

Dobro zatvorite otvoreno pakiranje i potrošite ga što je prije moguće.

Upute o obradi



Izradom probnih površina provjeravaju se kompatibilnost, prijanjanje na podlogu i ton boje.

Kod drva koje je bogato aktivnim tvarima kao npr. hrast, crveni cedar, afzelija, sekvoja itd. zbog utjecaja atmosferilija može doći do ispiranja sastojaka drva koji su topljivi u vodi. To može dovesti do diskoloracija svijetlih zidova ili žbuke.

Bezbojna boja ne štiti od UV zračenja (sivljenja), stoga je koristite samo za drvene elemente koji nisu izravno izloženi vremenskim utjecajima (drvo zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, padalina i vjetra). Želite li nanijeti bezbojni premaz na otvorenom prostoru koji je izložen vremenskim utjecajima, nanesite nekoliko slojeva i redovito održavajte.

Zbog različite sposobnosti pokrivanja bijelog i pastelnih tonova lazure, izgled boje može varirati ovisno o podlozi. Potrebno je unaprijed provjeriti može li u određenim okolnostima doći promjene boje premaza uzrokovanih sastojcima drva.

Zbog niske zaštite ovih tonova boja od UV zračenja treba računati sa skraćenim intervalima potrebnog održavanja premaza.

Kako bi se te okolnosti uzele u obzir i razjasnile, treba najprije izraditi probnu površinu kako biste bili sigurni da ćete postići očekivani izgled površine.

Na području izloženom vremenskim utjecajima potrebno je obnoviti premaz najmanje jednom godišnje.

Nijanse boja su usklađene s određenom vrstom drva, ali se bez problema mogu koristiti i na drugim vrstama drva. U tom slučaju, dobivena boja odstupa od uzorka boje.

Donje površine poprijeko rezanog drva treba podrezati, kako bi se dobio rub za kapanje/curenje materijala.

Poprečno rezano drvo i rezanu građu treba zaštititi od vlage dvostrukim premazom zaštitnog sredstva za poprečno rezano drvo.

Opasnost od samozapaljenja (DGUV propisi 209-046). Ne smije se obrađivati lakovima ili bajcom koji sadrže nitrocelulozu na istom radnom mjestu te je potrebno sakupljati onečišćeni tekstil (npr. krpe za čišćenje, radnu odjeću, spremnike za prašinu) u vatrootporne spremnike za otpad i odlagati ga tako da ne može doći do požara (pod vodom).

■ Sušenje

Suho na dodir: nakon oko 4 sata

Moguća dorada: nakon otprilike 12 sati

Vrijednosti pri temperaturi od 20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %.

Niske temperature, mala izmjena zraka i visoka vlažnost zraka vode do dužeg sušenja.

■ Razrjeđivanje

Spremno za obradu

Upute

DIN EN 71-3 "Migracija određenih elemenata":

Proizvod je siguran za primjenu na dječjim igračkama i dječjem namještaju. Ovaj je proizvod u skladu s граниčnim vrijednostima za migraciju teških metala iz dječjih igračaka u skladu s normom DIN EN 71-3 te time



ispunjava jedan u nizu daljnjih zahtjeva vezanih uz sigurnost dječjih igračaka sukladno Direktivi 2009/48/EZ o sigurnosti igračaka.

Kod blanjanog ariša i kod posebno smolaste crnogorice može doći do smanjene adhezije i otpornosti boje na vremenske prilike, posebno kod ležećih godova, kvrga i u zonama kasnog drva bogatog smolom. Ovdje treba računati sa skraćenim intervalima održavanja i obnove premaza. Tu pomaže samo prethodno izlaganje vremenskim utjecajima ili vrlo grubo brušenje drva (P80). Kod ove vrste drva se, u grubo piljenoj izvedbi, očekuje znatno dulji interval između dva održavanja/dvije obnove.

Kod terasa u bazenskim kompleksima, zbog povećane izloženosti kloru, sredstvima za čišćenje i intenzivnoj vlazi može doći do smanjenog prijanjanja i otpornosti premaza na vremenske utjecaje. Ovdje je potrebno očekivati skraćene intervale održavanja i obnove premaza.


Radni strojevi / čišćenje



Kist od prirodne dlake, kist za premazivanje površina, pamučna krpa koja ne ostavlja dlačice

Radni alat odmah nakon upotrebe očistite razrjeđivačem i sredstvom za čišćenje kistova. Pravilno zbrinite ostatke od čišćenja.

Skladištenje / Rok trajanja



U originalnom pakiranju, na hladnom i suhom mjestu, gdje ne može doći do smrzavanja, najmanje 5 godina. Što prije potrošite otvoreno pakiranje.

Sigurnost / Propisi

Pobliže informacije o sigurnosti pri prijevozu, skladištenju i rukovanju, kao i zbrinjavanju i ekologiji, možete pronaći u aktualnom sigurnosno-tehničkom listu.

Upute o zbrinjavanju

Veće ostatke proizvoda potrebno je zbrinuti u originalnoj ambalaži u skladu s važećim propisima. Tekući premaz ili ostatke ne izljevati u odvod, ni prilikom čišćenja alata. Ne smije se odlagati zajedno s kućnim otpadom. Potpuno ispraznjenu ambalažu potrebno je predati u sustav recikliranja.

VOC prema Decopaint-smjernici (2004/42/EG)

Granična vrijednost Europske unije za ovaj proizvod (kat. A/f) iznosi: maks. 700 g/l (2010). Ovaj proizvod sadrži < 700 g/l HOS-a.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	700g/l

Upućujemo na to, da su navedeni podaci/ navodi utvrđeni u praksi, odn. u laboratoriju i služe samo kao smjernice i stoga su neobavezujući.

Navedeni podaci daju samo opće informacije i opis naših proizvoda, kao i upute o njihovoj primjeni i obradi.

Potrebno je uzeti u obzir da zbog raznolikosti i svestranosti odgovarajućih radnih uvjeta, materijala koji se koriste i mjesta gradilišta nije moguće zabilježiti svaki pojedinačni slučaj. U tom slučaju preporučujemo provedbu probnih površina ili savjetovanje sa našim tehničarima. U mjeri u kojoj nismo u pisanom obliku osigurali specifičnu prikladnost ili karakteristike proizvoda za

ugovoreno definirano svrhu, moguće je tehničko savjetovanje ili uputstvo, čak iako uslijedi prema našim saznanjima, u svakom slučaju nije obavezujuće. Osim toga vrijede naši Opći uvjeti prodaje i isporuke.

Objavom novog izdanja ovog Tehničkog lista, novo izdanje zamjenjuje prethodni tehnički list.